

Fiche Technique

DOMOSIL CONSTRUCTION

Elastomérique, adhésif et scellant

Description

DOMOSIL CONSTRUCTION est un monocomposant, élastomérique, adhésif et scellant fournissant :

- Résistance aux variations de température de -50°C à +120°C.
- Excellente adhérence à tout type de matériau de construction.
- Grande élasticité.
- Grande durabilité au vieillissement et aux intempéries.

Domaines d'application

DOMOSIL CONSTRUCTION est approprié pour sceller des joints verticaux et horizontaux de 3 à 40 mm de largeur de divers matériaux, tels que le verre, l'aluminium, le bois, etc.

Approprié pour une utilisation dans les piscines.

Données techniques

Couleurs :	blanc, gris
Température d'Application :	de +5°C à +40°C
Formation de peau :	après 15 à 30 min
Vitesse de séchage :	2-3 mm/jour
Capacité de mouvement du joint :	± 25%
Reprise élastique :	environ 95%
Dureté SHORE A :	environ 20

Mode d'emploi

1. Substrat

Le substrat doit être sans poussière, matériaux meubles, graisse, etc. Il est recommandé de nettoyer le joint à l'aide d'un pinceau ou d'une brosse métallique puis avec de l'air soufflé.

Pour éviter les salissures sur les bords des joints, un ruban de papier autocollant est appliqué le long des bords puis retiré immédiatement après avoir scellé le joint (avant la formation de la peau).

2. Application

Insérer la cartouche dans le pistolet spécial et couper la pointe en biais afin qu'elle ne rentre pas dans le joint mais, seulement, qu'elle touche et glisse le long des bords

DOMOSIL CONSTRUCTION est appliqué en entraînant la cartouche le long de l'axe du joint à un angle de 45°. Pendant qu'il est encore frais, le scellant est nivelé à l'aide d'une truelle.

Nettoyage des outils :

Les outils doivent être nettoyés soigneusement avec des solvants courants pendant que le matériau est encore frais. Si le matériau est durci, les outils peuvent être nettoyés mécaniquement.

Consommation

- Joint de 10 mm x 10 mm :
1 cartouche / 2.8 m de longueur de joint.
- Joint de 5 mm x 5 mm :
1 cartouche / 11.2 m de longueur de joint.

Emballage

- Cartouches de 280ml.
- Poches de 600ml.

Durée de vie – Stockage

12 mois, au sec et l'abri du gel.

Remarque

DOMOSIL CONSTRUCTION ne doit pas être appliqué sur des matériaux où une perte de graisse pourrait se produire.

ISOMAT S.A.
BUILDING CHEMICALS AND MORTARS
BUREAUX PRINCIPAUX - USINE
17^{ème} km Thessaloniki - Ag. Athanasios
C.P. 1043, 570 03 AG. ATHANASIOS, GRECE
Tél. : +30 2310 576 000, Fax : +30 2310 722 475
www.isomat.fr e-mail: france@isomat.eu