

Nano-imprégnation pour la protection des surfaces contre les huiles

Description

Emulsion à base d'eau avec une grande capacité de pénétration, basée sur une structure nano-moléculaire. Elle protège les surfaces poreuses et peu poreuses (marbres, granits, etc.) par les taches d'huile, l'humidité et les taches de sel tout en empêchant la croissance de champignons-moisissures. Si elle est utilisée à la dose recommandée, elle ne forme pas de peau sur la surface d'application et ne modifie pas l'apparence de la plupart des surfaces.

Domaines d'application

NANOPRO-L est utilisée pour une protection contre les taches d'huile, l'humidité et les taches de sel sur les surfaces non absorbantes comme le marbre poli, les granites etc., ou les surfaces poreuses comme le béton, la maçonnerie, le plâtre, les mortiers de jointoiement de carreaux, les plaques de plâtre, les panneaux de particules, les pierres naturelles etc. Convient pour l'intérieur et l'extérieur.

Caractéristiques techniques

Forme: émulsion
Coloris: blanc (légèrement jaune)
Densité: 0,99 kg/lit
pH: 7,25

Nettoyage des outils:
Les outils sont nettoyés avec de l'eau immédiatement après usage.

Mode d'emploi

1. Support

Le support doit être sec et exempt de poussière, graisse, saleté, etc.

2. Application

NANOPRO-L est soigneusement agité et uniformément appliqué sur le substrat à la brosse, au rouleau ou par pulvérisation. Après environ 15 minutes, et avant séchage du matériau, la surface est nettoyée en frottant à l'aide d'un chiffon humide. Pour les surfaces très absorbantes, une deuxième couche peut être appliquée avant séchage complet de la première couche.

La résistance à l'absorption des huiles et de l'humidité totale est achevée deux jours après l'application.

Consommation

50-100 ml/m², en fonction de la capacité d'absorption du substrat.

Conditionnement

NANOPRO-L est disponible en contenants de plastique de 1 litre, 5 litres et 20 litres.

Durée de vie - Stockage

12 mois de la date de production si stocké dans son emballage d'origine non ouvert, à une température comprise entre +5°C et +35°C. Protéger de l'exposition directe au soleil et au gel.

Remarques

La température pendant l'application doit être comprise entre +5°C à +35°C.

Composés organiques volatils (COV)

Conformément à la directive 2004/42/CE (annexe II, tableau A), la teneur en COV maximale pour un produit sous-catégorie g, type PA est 30g/l (2010) pour le produit prêt à l'emploi. Le produit prêt à l'emploi NANOPRO-L contient max <30 g/l de COV.

Fiche Technique

NANOPRO-L



ISOMAT S.A.
BUILDING CHEMICALS AND MORTARS
BUREAUX PRINCIPAUX - USINE
17^{ème} km Thessaloniki - Ag. Athanasios
C.P. 1043, 570 03 AG. ATHANASIOS, GRECE
Tél.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475
www.isomat.eu/fr e-mail: france@isomat.eu

Les informations techniques et les instructions fournies dans ce document sont basées sur la connaissance et l'expérience du Département de la Recherche et du Développement de notre entreprise et sur les résultats d'applications dans la pratique du produit à long terme. Les recommandations et suggestions se rapportant à l'utilisation du produit sont fournies sans aucune garantie, puisque les conditions du site pendant les applications sont hors du contrôle de notre société. Par conséquent, l'utilisateur est responsable de confirmer que le produit choisi est adapté à l'application envisagée. La présente édition de cette fiche technique annule automatiquement toutes fiches techniques précédentes concernant le même produit.

