

Nano-imprégnation pour la protection des marbres

Description

Emulsion à base d'eau à capacité hautement pénétrante à base d'une structure nano-moléculaire. Lorsqu'il est appliqué sur des surfaces non poreuses, il les scelle et les protège de l'humidité et des taches. Après séchage, il est transparent. Il ne rend pas jaune en raison de la radiation UV et permet la respiration de la structure. Il ne forme pas de peau sur la surface d'application et ne modifie pas son apparence.

Domaines d'application

NANOPRO-M est utilisé pour la protection contre les taches sur les substrats non poreux tels que les surfaces de marbres, granits polis, carrelage, porcelaine, etc. Convient pour l'intérieur et l'extérieur.

Caractéristiques techniques

Forme: émulsion
Coloris: blanc
Densité: 0,99 kg/lit
pH: 7,5

Nettoyage des outils:
Les outils sont nettoyés avec de l'eau immédiatement après usage.

Mode d'emploi

1. Support

La surface à être apprêtée doit être sèche et exempte de poussière, graisse, saleté, etc.

2. Application

NANOPRO-M est agité vigoureusement et de manière uniforme sur le substrat à la brosse, au rouleau ou au pistolet, 10-15 minutes après l'application et avant séchage, le matériau excessif est éliminé à l'aide d'un chiffon humide.

Pour les surfaces qui sont très sensibles aux taches, une seconde couche peut être appliquée dans 3 heures après application de la première.

La résistance à absorber l'humidité totale est atteinte 7 jours après l'application.

Consommation

50-70 ml/m², en fonction de la capacité d'absorption du substrat.

Conditionnement

NANOPRO-M est disponible en récipients plastiques de 1 lt, 5 lt et 20 lt.

Stockage

12 mois de la date de production si stocké dans son emballage d'origine non ouvert, à une température comprise entre +5°C et +35°C. Protéger de l'exposition directe au soleil et au gel.

Remarque

La température pendant l'application doit être comprise entre +5°C to +30°C.

Composés organiques volatils (COVs)

Conformément à la directive 2004/42/CE (annexe II, tableau A), la teneur en COV maximale pour le produit sous-catégorie g, type PA est 30g/l (2010) pour le produit prêt à l'emploi. Le prêt à l'emploi NANOPRO-M contient max <30 g/l de COV.

ISOMAT S.A.

BUILDING CHEMICALS AND MORTARS

BUREAUX PRINCIPAUX - USINE

17^{ème} km Thessaloniki - Ag. Athanasios

C.P. 1043, 570 03 AG. ATHANASIOS, GRECE

Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475

www.isomat.eu/fr e-mail: france@isomat.eu